

MAX-OPAKE

MAX-OPAKE Standard farver.

Type	Højtdækkende standard farver til mørke- hvide og lyse textiler.
Anvendes	På T-shirts, sweat-shirts etc, lavet af bomuld eller mix af bomuld/polyester.
Egenskaber	
Generelt	Hvid back-up er ikke nødvendig. Kan trykkes vådt i vådt. Trykkes med minimal build up.. Ekstremt dækkende kulører.
Tørring	Ved 150 C/60 sek. i tørretunnel. Måleapparat anbefales til bestemmelse af den nøjagtige temperatur af den trykte farve.
Klargøring	
Fortynding	MAX-OPAKE plastisol farven er klar til brug. Fortynding af MAXO serien anbefales ikke da det vil reducere dækkningen. Hvis det er nødvendigt tilsættes max 2% af PLUS 9000.
Væv	Mørk 100% bomuld-polyesterblanding-polyester. 24 T - 49 T uden hvid back-up.
Puff effekt	En tilsætning på 15% Mixo-Puff additiv.
Transfertid og temperatur:	Tilsætning af 20% Mixo-Trans additiv vil gøre en Maxo farve til en transfer farve. Cold peel transfer: Ved 177 C i 10-20 sekunder. Hot-peel transfer: Ved 177°C i 10-15 sekunder.
Vaskbarhed	God ved 40 C. Altid med vrangen ud.
Advarsel	Farven er ikke bestandig for tørring i tørretumbler og må kun stryges på vrangen. Højtdækkende farver kan krakkelere, specielt de røde. Her anbefales det at tilsætte få procent af Extender basen 9090.
Rengøring	Kontakt os.
Generelt	
Sikkerhed	16 punkts sikkerhedsdatablad forefindes.

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan *Print-Techno ApS* ikke gøres ansvarlig for den. Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.