

PF.

ANVENDELSE.:

PF er en 1 komponent serigrafi og tampontrykfarve til polyester-diacetat-triacetat-polyamid og forbehandlet PE-PP-PETG.

Egenskaber.:

Blank overflade.
Middel dækevne.
Meget hurtig tørrende.

Farvetoner.:

PF farven findes i 11 colormatic kulører 4 europafarver.
Alle kulørerne overholder normen EN 71 del 3 samt ASTM F 963. Overflade dekoration legetøj.
Alle kulørerne har en lysægthed på 6-8 efter Uld skalaen.

Ved tilsætning af lak eller hvid i fremstilling special kulører må der påregnes en forringet lysægthed.

Indstilling af farven til tampontryk.:

Normalfortynder.: 10-30% XL-DM
Hurtigfortynder.: 10-30% VS
Retarder.: VH

Indstilling af farven til serigrafi.:

Normalfortynder.: 10-20% XL-DM
Langsomfortynder.: 10-20% VH

Tørring.:

PF tørrer fysisk/kemisk.
Ved rumtemperatur er tørretiden 8-10 minutter. (Overfladetør).
Tunneltørring. 15-40 sek. Ved 35-40 grader.

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan *Print-Techno ApS* ikke gøres ansvarlig for den.
Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.

Print-Techno ApS

Ved dobbeltsidet tryk eller ved tryk med flere farvelag, må der påregnes en forsinkelse af tørringen, og specielt ved stabling skal man være forsigtig.

Lagerbestandighed.:

PF ca. 2 år.

Sikkerhed.:

Alle nødvendige oplysning kan læses i vort sikkerhedsdatablad.

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan *Print-Techno ApS* ikke gøres ansvarlig for den.

Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.