

Farveadditiver Sericom Italia S.R.L.

M1000/S

Flydemiddel der forhindrer blæredannelser og appelsinskalseffekt i det færdige tryk. Tilsætning 1-2%. Ved overdosering risikeres den modsatte effekt. M1000/S er ikke overlakerbar. Ikke anvendelig i vandbaserede farver.

M2000/S

Flydemiddel der forhindrer blæredannelser og appelsinskalseffekt i det færdige tryk.

Tilsætning

1-2%. Ved overdosering risikeres den modsatte effekt. M2000/S er overlakerbar. Ikke anvendelig i vandbaserede farver.

Antisilicone

Tilsættes farven når der trykkes på overflader hvor der kan forekomme rester af silikone som giver kraterdannelser i det færdig tryk. Tilsætning 1-2%.

Anti – Foam

Antiskummiddel der forhindrer skumdannelse under trykning. Tilsætning 1-2%.

Overdosering anbefales ikke.

Ikke anvendelig i vandbaserede farver.

Anti – Static/S

Antistatmiddel som tilsættes farven. Tilsætning bør ikke overstige 1-3%. Farvens antistatiske virkning holder i 1 til 3 timer.

Plastol

Elastificeringsmiddel. Tilsætning 1-5%.

Antistat/retarderpasta

Anvendes til forsinkelse af farvens tørring samt elimenering af statisk elektricitet. Anvendes i stedet for en flydende retarder eller antistatmiddel så farvens høje viskositet bevares.

Farvens tixotropi højnes og vævet holdes åbent under trykning.

Tilsætningsmængden er den samme som ved en flydende retarder 5-10%. Tilsætning kan ændre farvens glans.

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan Print-Techno ApS ikke gøres ansvarlig for den.

Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.

AV2

Langsom fordampende retarder tilsætning maks. 10-15% vægtdele. Anvendes til både serigrafi og tampontrykfarver.

AV4

Samme effekt som AV2 dog med kraftigere virkning. Ekstrem langsom fordampende retarder tilsætning maks. 10-15% vægtdele. Anvendes til både serigrafi og tampontrykfarver.

PP1

PP additiv som kan tilsættes farven med op til 15% vægtdele. Anvendes til både serigrafi og tampontrykfarver for forbedring af vedhæftningen på ikke forbehandlet pp. Kan også tilsættes i UV farveserien UV-PP,

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan Print-Techno ApS ikke gøres ansvarlig for den. Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.