

PF.

ANVENDELSE.:

PF er en 1 komponent serigrafi og tampontrykfارve til polyester-diacetat-triacetat-polyamid og forbehandlet PE-PP-PETG.

Egenskaber.:

Blank overflade.
Middel dækevne.
Meget hurtig tØrrende.

Farvetoner.:

PF farven findes i 11 ink kulØrer 4 europafarver.
Alle kulØrerne overholder normen EN 71 del 3 samt ASTM F 963. Overflade dekoration legetØj.
Alle kulØrerne har en lysægthed pÅ 6-8 efter Uld skalaen.

Ved tilsætning af lak eller hvid i fremstilling special kulØrer mÅ der pÅregnes en forringet lysægthed.

Indstilling af farven til tampontryk.:

Normalfortynder.: 10-30% XL-DM
Hurtigfortynder.: 10-30% VS
Retarder.: VH

Indstilling af farven til serigrafi.:

Normalfortynder.: 10-20% XL-DM
Langsomfortynder.: 10-20% VH

TØrring.:

PF tØrrer fysisk/kemisk.
Ved rumtemperatur er tØrretiden 8-10 minutter. (OverfladetØr).
TunneltØrring. 15-40 sek. Ved 35-40 grader.

Ved dobbeltsidet tryk eller ved tryk med flere farvelag, mÅ der pÅregnes en forsinkelse af tØrringen, og specielt ved stabling skal man vÆre forsigtig.

Denne tekniske information er tÆnkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan Print-Techno ApS ikke gØres ansvarlig for den.
Vi anbefaler at prØvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.



Lagerbestandighed.:

PF ca. 2 år.

Sikkerhed.:

Alle nødvendige oplysning kan læses i vort sikkerhedsdatablad.

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan Print-Techno ApS ikke gøres ansvarlig for den. Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.