

XL.

ANVENDELSE.:

XL er en 1 komponent serigrafi og tampontrykfarve som først og fremmest anvendes til sprøjttestøbt polystyren hvor der er risiko for udløsning af overfladespændinger i materialet.

Derudover kan den anvendes på skumpolystyrol og hård pvc.

Egenskaber.:

Blank overflade.
Middel dækevne.
Beständig mod sprit.
Meget hurtig tørrende.

Farvetoner.:

XL farven findes i 14 standard kulører 11 ink kulører 8 lasurkulører
6 bronze farver – 4 europafarver.

Alle kulørerne overholder normen EN 71 del 3 samt ASTM F 963. Overflade dekoration legetøj.

Alle kulørerne har en lysægthed på 6-8 efter Uld skalaen.

Ved tilsætning af lak eller hvid i fremstilling special kulører må der påregnes en forringet lysægthed.

Indstilling af farven til tampontryk.:

Normalfortynder.: 10-30% XL-DM

Hurtigfortynder.: 10-30% VS

Retarder.: VH

Indstilling af farven til serigrafi.:

Normalfortynder.: 10-20% XL-DM

Langsomfortynder.: 10-20% VH

Tørring.:

XL tørrer fysisk/kemisk.

Ved rumtemperatur er tørretiden 8-10 minutter. (Overfladetør).

Tunneltørring. 15-40 sek. Ved 35-40 grader.

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan Print-Techno ApS ikke gøres ansvarlig for den.

Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.

Ved dobbeltsidet tryk eller ved tryk med flere farvelag, må der påregnes en forsinkelse af tørringen, og specielt ved stabling skal man være forsigtig.

Lagerbestandighed.:

XL ca. 2 år.

Sikkerhed.:

Alle nødvendige oplysning kan læses i vort sikkerhedsdatablad.

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan Print-Techno ApS ikke gøres ansvarlig for den. Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.