

## 2003.

### **ANVENDELSE.:**

2003 er en 1 komponent tampontrykfarve som først og fremmest anvendes til sprøjttestøbt polystyren hvor der er risiko for udløsning af overfladespændinger i materialet.

Derudover kan den anvendes på skumpolystyrol og hård pvc.

### **Egenskaber.:**

Blank overflade.  
Middel dækevne.  
Beständig mod sprit.  
Meget hurtig tørrende.

### **Farvetoner.:**

2003 farven findes i 14 standard kulører 11 ink kulører 8 lasurkulører  
6 bronze farver – 4 europafarver.

Alle kulørerne overholder normen EN 71 del 3 samt ASTM F 963. Overflade dekoration legetøj.

Alle kulørerne har en lysægthed på 6-8 efter Uld skalaen.

Ved tilsætning af lak eller hvid i fremstilling special kulører må der påregnes en forringet lysægthed.

### **Indstilling af farven til tampontryk.:**

Normalfortynder.: 10-30% 1000DM  
Hurtigfortynder.: 10-30% VS  
Retarder.: VH

### **Tørring.:**

2003 tørrer fysisk/kemisk.

Ved rumtemperatur er tørretiden 8-10 minutter. (Overfladetør).

Tunneltørring. 15-40 sek. Ved 35-40 grader.

Ved dobbeltsidet tryk eller ved tryk med flere farvelag, må der påregnes en forsinkelse af tørringen, og specielt ved stabling skal man være forsigtig.

### **Lagerbestandighed.:**

2003 ca. 2 år.

### **Sikkerhed.:**

Alle nødvendige oplysning kan læses i vort sikkerhedsdatablad.

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan Print-Techno ApS ikke gøres ansvarlig for den.

Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.