

Low Cure Base

Low Cure Base

Type	Tixotropisk meget elastisk transparent base/clear.
Anvendes	Meget strækbare tekstiler såsom Lycra/Spandex.
Egenskaber	Blank overflade – meget elastisk.
Generelt	Low Cure basen er specielt fremstillet til, at blande med dækkende plastisolfarveserier for, at gøre farverne mere elastiske (10-15%). Desuden kan den anvendes som binder i forbindelse med metallic og glitter pigmenter.
Pigmenter/toners	Disse må maks. Tilsættes 10%. Højere tilsætning vil have indflydelse på hærkning og aftertack af det færdige tryk.
Tørring	Ved 140 C/60sek. i tørretunnel. Måleapparat anbefales til bestemmelse af den nøjagtige temperatur af den trykte farve. Når den anvendes som additiv i andre farveserier vil det have indflydelse på temperaturen ved hærkning. TEST ANBEFALES.
Klargøring	
Fortynding	Low Cure Base plastisol farven er klar til brug. Fortynding af Low Cure Base serien anbefales ikke da det vil reducere strækbarheden.
Væv	For bedste resultat 43-77T væv. Glitter pigmenter 18-43T væv.
Vaskbarhed	God ved 40 C. Altid med vrangen ud.
Advarsel	Farven er ikke bestandig for tørring i tørretumbler og må kun stryges på vrangen.
Rengøring	
Generelt	
Sikkerhed	16 punkts sikkerhedsdatablad forefindes.

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan *Print-Techno ApS* ikke gøres ansvarlig for den. Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.