

MIX-OPAKE PANTONE MIXING SYSTEM

Type	Højtdækkende Plastisol Pantone blande system til mørke- hvide og lyse tekstiler.
Anvendes	På T-shirts, sweat-shirts etc, lavet af bomuld eller mix af bomuld/polyester.
Egenskaber	
Generelt	Hvid back-up er ikke nødvendig. Kan trykkes vådt i vådt. Trykkes med minimal build up.. Ekstremt dækkende kulører. Bland enhver Pantone kulør fra blandeguiden.
Tørring	Ved 150 C/60 sek. i tørretunnel. Måleapparat anbefales til bestemmelse af den nøjagtige temperatur af den trykte farve.
Klargøring	
Fortynding	Mix-Opake plastisol farven er klar til brug. Fortynding af MIXO serien anbefales ikke da det vil reducere dækkningen. Hvis det er nødvendigt tilsættes max 2% af PLUS 9000.
Væv	Mørk 100% bomuld 24 T - 73 T uden hvid back-up. For at opnå Pantone kulørernes brillians anbefales 24 T væv på sort tekstil uden hvid back-up. Mørk bomuld/polyester blanding Bedste resultat opnås med PLHT 1055 Low Bleed White som hvid backup. Overtrykkes med MIXO serien gennem 34 - 73T væv. Lyse tekstiler Alle Mixo seriens standardkulører kan blandes med MIXO-9070 Transparent Base til reducere af dækningen. Farven vil stadig dække på lyse tekstiler. Anbefalet tilsætning: 10-50% vægtdele afhængig af tekstilets kulør.
Puff effekt	En tilsætning på 15% Mixo-Puff additiv.
Transfertid og temperatur:	Tilsætning af 20% Mixo-Trans additiv vil gøre en Mixo farve til en transfer farve. Cold peel transfer: Ved 177 C i 10-20 sekunder. Hot-peel transfer: Ved 177 C i 10-15 sekunder.
Vaskbarhed	God ved 40 C. Altid med vrangen ud.
Advarsel	Farven er ikke bestandig for tørring i tørretumbler og må kun stryges på vrangen. Højtdækkende farver kan krakelere, specielt de røde. Her anbefales det at tilsætte få procent af Extender basen 9090.
Blanding	Blanding af MIXO kulører efter forskrifter i MIX-OPAKE recept guiden. MIXO serien kan let omrøres i hånden eller ved brug af dissolventer.
Rengøring	Rensemiddel 412.
Generelt	
Sikkerhed	16 punkts sikkerhedsdatatabel forefindes.

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan Print-Techno ApS ikke gøres ansvarlig for den. Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.

<i>Kulører</i>			
MIXO standard kulører		<i>Additiver</i>	
1000	Super White	9020	Flow Additive
1055	Low Bleed White		
2002	Yellow G/S	Puff Additive	
2042	Yellow R/S	Transfer Additive	
3002	Red Y/S		
3007	Red B/S	<i>Fortynder</i>	
4001	Magenta	9000	
4002	Violet		
4003	Cerise		
5001	Blue G/S		
5003	Blue R/S		
6002	Green		
8000	Black		
9070	Soft-Hand Base		
9090	Extender Base		

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan Print-Techno ApS ikke gøres ansvarlig for den. Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.